

Twister Classic 40

Kalustemaalii

Puolikiiltävä kestävä uretaanialkydimaali

Soveltuvuus

Puu- ja metallikalusteiden maalaukseen sisällä ja ulkona. Soveltuu hyvin myös työkaluihin, ajoneuvoihin jne.

Käyttöohjeet

Esikäsitely

Maalamaton pinta:

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja kiinteä. Pohjamaalaa aiemmin maalaamattomat pinnat kohteeseen soveltuvalla pohjamaalilla.

Ennestään maalattu pinta:

Poista vanha, irtonainen maalipinta ennen käsittelyä. Pese pinnat maalarinpesulla ohjeiden mukaan ja anna kuivua hyvin. Kittaa kolot ja syvennykset. Hio kitatut kohdat ja poista hiontapöly.

Maalaus

Maalattavan pinnan sekä ilman lämpötilan tulee olla vähintään +8°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Maalaa pensselillä, telalla tai ohennettuna ruiskulla 1-2 ohutta kerrosta.

Työvälineiden puhdistus

Pese työvälineet lakkabensiinillä.

Hoito-ohjeet

Puhdistuksessa käytä pehmeää harjaa, pesusientä tai siivousliinaa sekä mietoa pesuainetta. Tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa n. kuukauden kuluttua. Sitä ennen pintoja tulee käsitellä varoen.

Tekniset tiedot

Maalaustuoteryhmä

332 Irtokalusteisiin soveltuvat liuoteohenteiset maalit RL 03...05, 459 Muut peltikattojen ja metallipintojen liuoteohenteiset maalit (RT-luokitus)
479 Muut puupintojen liuoteohenteiset tuotteet ulkokäyttöön

Kiiltoaste

Puolikiiltävä

Riittoisuus

7-10 m²/l

Purkkikoot

A-pohja 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l
C-pohja 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l

Ohenne

Lakkabensiini / ruiskuohenne

<i>Työvälineet</i>	Pensseli, tela ja ruisku
<i>Kuivumisaika</i>	4-6 tuntia pölykuiva 12-24 tuntia päällemaalattavissa Käyttöönotto-kuiva 3-4 päivää Lopullinen kovuus noin kuukausi Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttaa kuivumisaikaan
<i>Pesunkestävyys</i>	Hyvä tavallisilla pesuaineilla
<i>Kiinteäainetilavuus</i>	36 %
<i>Varastointi</i>	Säilyy 2 vuotta avaamattomana/sävyttämättömänä.