

Twister Classic Pohjamaali

Liutinohenteinen tartuntapohjamaali sisäkäyttöön.

Soveltuvuus

Tartuntapohjamaali aiemmin maalaamattomille sekä maalatuille puupinnoille sisätiloissa. Tarttuu erittäin hyvin myös esimerkiksi laminaattiin, metalliin ja tehdasmaalattuihin pintoihin.

Käyttöohjeet

Esikäsitely

Maalamaton pinta:
Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja kiinteä.
Ennestään maalattu pinta:
Poista vanha, irtonainen maalipinta ennen käsittelyä. Pese pinnat maalarinpesulla ohjeiden mukaan ja anna kuivua hyvin. Kittaa kolot ja syvennykset. Hio kitatut kohdat ja poista hiontapöly.

Maalaus

Maalattavan pinnan sekä ilman lämpötilan tulee olla vähintään +8°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Maalaa pensselillä, telalla tai ohennettuna ruiskulla 1-2 kertaa. Pintamaalaus voidaan suorittaa sekä vesi- että lakkabensiiniohenteisilla tuotteilla

Työvälineiden puhdistus

Pese työvälineet lakkabensiinillä.

Tekniset tiedot

Maalaustuoteryhmä

222 Liuteohenteiset tartuntapohjamaalit sisäkäyttöön RL 03...05

Kiiltoaste

Täyshimmeä

Riittoisuus

7-10 m²/l

Purkkikoot

A-pohja 0,9 l 2,7 l

Ohenne

Lakkabensiini/ruiskuohenne

Työvälineet

Pensseli, tela ja ruisku

<i>Kuivumisaika</i>	2 - 4 tuntia pölykuiva 24 - 36 tuntia päällemaalattavissa Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttaa kuivumisaikaan.
<i>Kiinteäainetilavuus</i>	noin 60 %
<i>Varastointi</i>	Säilyy 2 vuotta avaamattomana/sävyttämättömänä.