

Solo 30/90

Yleislakka

Liutinohenteinen, valonkestävä ja kirkas uretaanialkydilakka. Lakka muodostaa erittäin kovan ja kestävä pinnan, sillä sen ominaisuudet vastaavat puuvenelakoille asetettuja tiukkoja vaatimuksia.

Soveltuvuus

Useimmille puupinnoille sisä- ja ulkotiloissa. Soveltuu erinomaisesti esim. ovien, paneelien, kynnyksien ja kalusteiden lakkaukseen.

Käyttöohjeet

Esikäsitteleminen

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja kiinteä. Puhdista pinta liasta ja pölystä, rasvaisen lian voi poistaa lakkabensiinillä.

Käsittely

Pohjalakkaa aiemmin käsittelemättömät puupinnat Solo-lakalla, jota on ohennettu 20% lakkabensiinillä. Lakkaa sen jälkeen 1-2 ohutta kerrosta. Aikaisemmin samantyyppisellä lakalla lakattuja pintoja voidaan lakata ohentamattomalla lakalla 1-2 kertaa. Pintaa hiotaan kevyesti jokaisen lakkauksen välillä. Huomioi että paksut lakkakerrokset voivat antaa kellertävän lopputuloksen. Lakkauksen ja kuivumisen aikana pitää ilman ja pinnan lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Työvälineiden puhdistus

Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.

Tekniset tiedot

Maalaustuoteryhmä

522 Irtokalusteiden liuteohenteiset lakat RL03...05
542 Irtokalusteiden liuteohenteiset lakat RL 11...12
644 Puu- parkettilattioiden liuteohenteiset lakat

Kiiltoaste

Puolikiiltävä/täyskiiltävä.

Riittoisuus

6-10 m²/l

Purkkikoot

kirkas 0,9L, 2,7L

Ohenne

Lakkabensiini, ruiskuttaessa ruiskuohenne.

Työvälineet

Pensseli, tela, ruisku.

Kuivumisaika

4-6 tuntia pölykuiva
12-24 tuntia päällemaalattavissa
Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttavat kuivumisaikaan.

Varastointi

Säilyy 2 vuotta avaamattomana/sävyttämättömänä.